

## TECHNISCHE DATEN

Polymerbasis	Polyurethan
Farbe	Komponente A - Weiss/Beige
	Komponente B - Schwarz
	Mischung - Schwarz
Spez. Gewicht	Komponente A - 1,70 g/cm <sup>3</sup> ( $\pm$ 0,03 g/cm <sup>3</sup> )
	Komponente B - 1,12 g/cm <sup>3</sup> ( $\pm$ 0,03 g/cm <sup>3</sup> )
Mischungsverhältnis	Komponente A+B 100:10 per Volumen ( $\pm$ 10%)
	100:7 per Gewicht ( $\pm$ 10%)
Verarbeitungszeit	20 - 40 Min.
Aushärtezeit	3 bis 5 Stunden
Aushärtung (Shore-A)	Nach 24 Stunden 38-52
	Nach 14 Tagen < 65
Wasserdampfdiffusion	3,75 g/m <sup>2</sup> /24 h (EN 1279-4)
Gasdiffusion	0,0041 g/m <sup>2</sup> /h (EN 1279-4)