

Biegen von Profilen mit LG Hausys Folie

Es wird empfohlen, dass die mit der LG Hausys Folie überzogenen Profile mindestens 6 Wochen gelagert werden, bevor sie gebogen werden, bei:

- Temperatur 23-25°C
- Feuchtigkeit 30-40%.

Starke Sonnenstrahleneinwirkung ist zu vermeiden.

Vertrieb und Lagerung in Polen:

eco in spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Powsińska 18, 02-920 Warszawa

Tel./Fax. 022 651 68 14

www.ecoin.pl, e-mail: biuro@ecoin.pl